

ATLANTIS MAT

Peinture, mate, soignée, multi-usages, aux résines 100% acryliques Intérieur/Extérieur | Phase aqueuse

Usages

- En intérieur, décoration des murs, plafonds et menuiseries sans contact mécanique.
- En extérieur protection et décoration D2 des façades.

Propriétés



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- Très bel aspect soigné.
- Grande durabilité du film.
- Stabilité des teintes.
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.
- Ne jaunit pas.
- Résiste aux intempéries, à l'alcalinité, à l'abrasion naturelle, aux atmosphères industrielles et au farinage.
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Séchage rapide.
- Peut être utilisée comme sous couche isolante sur fonds alcalins
- Anti-traces, anti-marques
- Facilité d'entretien : lessivable.

Abrasion Humide (selon norme ISO 11998)

- Résistance classe 1 (Norme NF EN 13300)

Classification

- **AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 7b2**
- **Conforme NFT 30-804 et P 84-403 : Classe D2**
- **Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0**

Caractéristiques

Aspects du feuil sec

- Mat, poché fin

Brillant spéculaire

- <5 sous 60°

Densité du blanc

- 1,36 Kg/L

Extraits secs

- 55% en poids
- 40% en volume

COV

- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient au maximum 29 g/L de COV
-

Séchage et durcissement A 20°C et 65% H.R.

- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 4 heures

CDT / Teintes

- Disponible en 1L, 3L et 10L
- Blanc et teintes du nuancier 1204 et 198 réalisables à partir des bases Pa, Ma et Ta
- Nous déconseillons d'utiliser à l'extérieur en zone exposée les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > à 0,7. Nous consulter

Conservation

- 2 ans en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.

Recommandations particulières

- Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

Hygiène et sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur.
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

ATLANTIS MAT

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 à 12 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau polyamide texturé ou microfibre 10 à 14 mm • Pistolet Airless
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 5% d'eau (selon les supports) • Pistolet Airless : Diluer de 10% en volume avec de l'eau en fonction de l'absorption des fonds et du matériel d'application utilisé
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59.1, paragraphe 7.1
Supports non revêtus <u>en intérieur</u>	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dérivés à base de plâtre et enduits pelliculaires (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté) • Bois et dérivés de bois sans contact mécanique après primaire adapté, sauf les bois à comportement singuliers tels que teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar, ...
Supports revêtus <u>en intérieur et extérieur</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Métaux après primaire adapté • Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie non structurés. • Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes (sauf badigeons, bi-composantes, revêtement d'imperméabilité, RPE, RSE, ITE.) • Autres supports : nous consulter
Préparation des fonds	<p>Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non revêtus : Bois et dérivés : dégraissage avec diluant Epoxy CS si nécessaire, avant impression et ponçage léger de l'impression • Revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage • Extérieurs : Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer sur des supports secs. Eviter les surcharges de produit. • Sur enduit hydraulique ou mixte récent, le primaire est imposé. • Extérieurs : Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens.

Tableau de mise en œuvre

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Intérieurs			Extérieurs	
	Métaux	Bois sans contact mécanique	Autres supports et fonds compatibles	Bruts	Revêtus
Impression ou primaire*	1 couche de Multidox prim*	Conseillé : 1 couche Aqualyde impress* Possibilité : 1 couche diluée de 5 à 10% d'Atlantis mat	Conseillé : 1 couche Aqualyde impress* ou Dexacril impress* Possibilité : 1 couche diluée de 5 à 10% d'Atlantis mat	1 couche de Paradox Fixateur*, Doxfond* selon nature et porosité du support ou Facelpliox* dilué à 5%	1 couche de Paradox Fixateur* ou Doxfond* selon nature et porosité du support
Finition	2 couches d'Atlantis mat				
Conseil d'application	Appliquer à l'abri du vent violent et des rayons directs du soleil. Ne pas appliquer de teintes foncées sur supports exposés aux rayons du soleil (cf, DTU 59.1).				

*Se reporter aux fiches correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.